

Grunt głęboko penetrujący (Baumit MultiPrimer)



Produkt	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie spoiw organicznych.	
Skład	Spoiwo organiczne, wyspecjalizowane dodatki, woda.	
Właściwości	Paroprzepuszczalny środek gruntujący, regulujący chłonność podłoża.	
Przeznaczenie	Środek do wzmacniania podłoża; stosowany przed aplikacją wszystkich tynków elewacyjnych w paście i farb elewacyjnych Baumit.	
Dane techniczne	Zawartość ciał stałych:	ok. 15%
	Zawartość VOC	< g/l
	Gęstość:	ok. 1,0 kg/dm ³
	Zużycie:	ok. 0,1 - 0,25 kg/m ² zależnie od chłonności podłoża
	Rozcieńczenie:	min. 1:1 do max 1:5
Forma dostawy	Pojemnik plastikowy 10 l.	
Przechowywanie	W chłodnym i suchym miejscu, w zamkniętym pojemniku, chroniąc przed mrozem - 12 miesięcy	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie lub na stronie www.baumit.pl	
Podłoże	Podłoże powinno być odpylone, nie przemarznięte, chłonne, oczyszczone z wykwitów i luźnych zanieczyszczeń.	

Produkt do stosowania na następującym podłożu:

- tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe
- beton
- tynki gipsowe
- inne piaszczące się podłoża mineralne
- tynki elewacyjne w paście i farby elewacyjne Baumit

Produktu nie stosować na:

- tworzywach sztucznych,
- powłokach lakierowych lub olejowych,
- farbach klejowych i dyspersyjnych,

Obróbka	Baumit MultiPrimer można nanosić wałkiem lub natryskiwać. Podłoże musi być stabilne i suche. Przy wielowarstwowej aplikacji, podkład pomiędzy poszczególnymi etapami winien być suchy. W takim przypadku zaleca się stosowanie pierwszej warstwy o wyższym rozcieńczeniu, co pozwoli na optymalną penetrację podłoża. Stopień rozcieńczenia środka zależy od stanu i nasiąkliwości podłoża. Czas schnięcia (zależnie od wilgotności i temperatury) - min. 12 godzin. Bardzo ważne jest, aby po wyschnięciu na powierzchni nie tworzyła się szklista warstwa. Nie nanosić w stanie nierozcieńczonym ! Po zastosowaniu Baumit MultiPrimer, a przed aplikacją kolejnych warstw, powierzchnie kredujące muszą być odporne na przetarcie (ręczna próba ścierania).
----------------	---

- Wskazówki:** Środek do gruntowania można nanosić przy pomocy wałka pędzla lub natryskiwacza. Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C, chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie mieszać z innymi produktami. Czyszczenie narzędzi: natychmiast po użyciu, czystą wodą.
- Środki bezpieczeństwa** Odpowiednio zabezpieczyć bezpośrednie otoczenie gruntowanych powierzchni. W przypadku zabrudzenia odpryskami, usunąć je natychmiast. Przy stosowaniu w pomieszczeniach wewnętrznych zapewnić dobrą wentylację.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.