



Baunit Stuccoco Feinzug FF 89

Elewacyjna drobnoziarnista, nawierzchniowa zaprawa sztukatorska

Korzyści

- zaprawa sztukatorska na cementach szybkowiązujących
- elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
- do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej



Produkt

Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista, w postaci suchej mieszanki, do stosowania jako powłoka wykończeniowa na Stuccoco Grobzug i do napraw uszkodzonej sztukaterii.

Skład

Piasek, wapno, szybkowiązący cement specjalny oraz dodatki ułatwiające przygotowanie i obróbkę oraz zapewniające hydrofobowość.

Właściwości

Stuccoco Feinzug FF 89 gwarantuje oprócz łatwego ciągnięcia i niewielkiej skłonności do skurczu szybkie wiązanie materiału. Drobne uziarnienie pozwala uzyskiwać gładkie powłoki na rdzeniach (podkładach) już przy grubości warstwy maks. 2 - 3 mm. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Przeznaczenie

Stuccoco Feinzug FF 89 jest szybkowiązącą zaprawą drobnoziarnistą, którą można stosować jako idealną powłokę do rdzeni (podkładów) sztukatorskich ze Stuccoco Grobzug FG 88. Ponadto nadaje się ona także do stosowania jako materiał do napraw starych, wiązanych cementem elementów sztukatorskich. Zaprawa może być wykorzystywana do prac na stole lub na ścianie. Zaprawa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje się do prac sztukatorskich na systemach ociepleniowych, na których należy wykorzystywać powlekane kształtki z polistyrenu np. firmy Murexin.

Dane techniczne

| Produkt | |
|----------------------------|--|
| Czas wiązania: | ok. 2 godz. Przy 20°C / wilgotność pow. 65% |
| Wytrzymałość na ściskanie: | 3,5 N/mm ² - 7,5 N/mm ² zgodnie z wymogami WTA |
| Klasyfikacja: | CS III wg PN-EN 998-1 |
| Max. grubość warstwy: | 2 - 3 mm |
| Czas obróbki: | ok. 30 min. Przy 20°C / wilgotność pow. 65% |

| Wariant(y) | Baunit Stuccoco Feinzug FF 89 |
|----------------------|---------------------------------|
| Wydajność | ok. 19 l mokrej zaprawy z worka |
| Uziarnienie | 0 mm - 0,4 mm |
| Zapotrzebowanie wody | ok. 5 l/25kg - 5,5 l/25kg |

Opakowanie

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 3 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

| | |
|------------------------------|---|
| Bezpieczeństwo | Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl |
| Podłoże | Podłoże musi być mocne, nośne, oczyszczone i odkurzone. |
| Przygotowanie podłoża | Farby klejowe, oleje i smary muszą zostać usunięte. Podłoże nie może zawierać zanieczyszczeń silnie chłonących wodę i pęczniących. W przypadku pracy z kilkoma warstwami przed położeniem następnej warstwy należy poczekać na wystarczające związanie warstwy poprzedniej (np. wykonanej z zaprawy Stuccoco Grobzug FG 88). Podłoże musi być prawidłowo związane i równomiernie wyschnięte. Wyjątek: gruboziarniste rdzenie (podkłady) z zaprawy Stuccoco Grobzug FG 88 można pokrywać zaprawą Stuccoco Feinzug bezpośrednio po związaniu. Gładkie powierzchnie należy przygotować odpowiednim środkiem zwiększającym przyczepność, np. zaprawą przyczepną multiContact MC 55 W. |
| Obróbka | Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem do uzyskania rzadkiej konsystencji. Następnie natychmiast nanieść na odpowiednią powierzchnię i szybko zaciągnąć szablonem. Maksymalna grubość warstwy wynosi 2 - 3 mm. Przy pracach na ścianie można nakładać Stuccoco Feinzug FF 89 bezpośrednio po związaniu zaprawy gruboziarnistej. Przy dużych wysięgach (występacach przed lico) nie można wykluczyć rys skurczowych. Elementy ciągnięte na stole muszą powoli wyschnąć równomiernie ze wszystkich stron. Profile należy składać na rusztach drewnianych, aby umożliwić schnięcie z wszystkich stron. |
| Wskazówki | W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C i nie może przekraczać +25°C. W czasie wiązania należy unikać schnięcia wymuszonego (słońce, ogrzewanie itd.) oraz mrozu i przeciągu. Ewentualnie należy chronić elewację odpowiednimi środkami przed silnym nasłonecznieniem i przeciągiem. W przypadku zbyt szybkiego schnięcia należy gotowy gzyms moczyc raz lub kilka razy. Przy pracach wykonywanych na ścianie podczas schnięcia mogą wystąpić rysy, które należy naprawić przed nałożeniem powłoki malarskiej. Przy wysięgu (występie przed lico) powyżej 5 cm należy zastosować odpowiednie osłony (np. obróbkę blacharską). Nieosłonięte części (np. gzymsy, gł. < 5 cm) po stronie górnej należy tak ukształtować, aby spadek na górnej powierzchni sprzyjał odprowadzaniu wody i w ten sposób zapobiegał wnikaniu wody oraz wykwitom i rysom. Na zakończenie należy pokryć gzyms powłoką malarską o właściwościach hydrofobowych i dobrze przepuszczającą parę wodną. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje się do naprawiania części sztukaterii wiązanych gipsem |

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych do tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.