



Baumiť ReClean

Środek do czyszczenia elewacji



Korzyści

- usuwa zalegający kurz
- skoncentrowany środek do rozcieńczania wodą
- rozpuszcza nagromadzony tłuszcz na elewacji

Produkt

Skoncentrowany środek do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji. Preparat na bazie niskopieniących substancji powierzchniowo-czynnych, o właściwościach czyszczących i pielęgnacyjnych. Do rozcieńczania wodą. Dzięki zawartości mikroemulsji posiada wzmocnioną siłę rozpuszczania i usuwania zabrudzeń w postaci kurzu, brudu, olejów i tłuszczów.

Skład

Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, woda, dodatki.

Właściwości

Skuteczny, wysoce wydajny, niepieniący, łatwy w obróbce produkt, ulegający biologicznemu rozkładowi, o silnych właściwościach czyszczących, rozpuszczających tłuszcz i pielęgnacyjnych.

Przeznaczenie

Do mycia i odtłuszczania elewacji z wszelkiego rodzaju zwykłych i uporczywych zanieczyszczeń (brud, kurz, olej, tłuszcz). Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do mechanicznego (w myjkach wysokociśnieniowych) lub ręcznego mycia powierzchni wszelkich podłoży mineralnych, oraz tynków żywicznych i farb dyspersyjnych. Umytą elewację można pomalować farbami Baumiť. Produkt wchodzący w program renowacji ocieplonych elewacji firmy Baumiť.

Dane techniczne

Produkt	
Gęstość:	ok. 1 kg/dm ³
Wariant(y)	Baumiť ReClean 5 l
Kolor	niebieski
Zużycie	ok. 0,2 l/m ² (zależnie od podłoża i stopnia zabrudzenia)

Opakowanie

Pojemnik plastikowy 5 l

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt musi być chroniony przed temp. otoczenia powyżej 35°C i poniżej 5°C.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże

Produkt można stosować na wszystkie podłoża mineralne oraz tynki żywiczne i farbach dyspersyjne.

Obróbka

Zależnie od stopnia zanieczyszczenia- stosować produkt w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczony z wodą.

Rozcieńczanie:

- niewielkie zabrudzenia 1:10
- średnie zabrudzenia 1:5
- znaczne lub uporczywe zabrudzenia 1:1 lub nierozcieńczony

Środek można nanosić ręcznie lub maszynowo, za pomocą myjek ciśnieniowych i urządzeń natryskowych. Po naniesieniu należy zostawić go na kilka minut aby zaczął działać. W przypadku silnych zabrudzeń- nanosić preparat kilkakrotnie lub/i szorować powierzchnię szczotką. Następnie zmyć preparat letnią wodą, ręcznie lub myjką ciśnieniową.

Wskazówki

W czasie aplikacji oraz schnięcia temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +8°C i nie może przekraczać +25°C.

Nie stosować gorącej wody do rozcieńczania. Chronić elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, deszczu i silnym wiatrem. Stosować środki ochronne (siatki rusztowaniowe). Zaleca się wstępne przetestowanie środka na niewielkiej powierzchni.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho- wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.