



Baumit AntiSulfat

Gotowy do użycia środek wiążący szkodliwe sole siarczanów i chlorków

Korzyści

- eliminuje wykwity solne
- do stosowania na zasolone mury
- gotowy i łatwy w użyciu



Produkt

Wodny roztwór do chemicznego usuwania związków soli (siarczków i chlorków) w procesie renowacji murów.

Skład

Woda, fosforan baru.

Właściwości

Środek Baumit AntiSulfat przekształca łatwo rozpuszczalne i przenoszone przez wilgoć związki soli w trudno rozpuszczalne, nieszkodliwe wiązania chemiczne.

Przeznaczenie

Do usuwania związków soli w trakcie renowacji budynków, jak również do wstępnego gruntowania w przypadku występowania wykwitów solnych przed przystąpieniem do tynkowania – również nowych obiektów.

Dane techniczne

Produkt	
Gęstość:	ok. 1,04 kg/dm ³
Wariant(y)	Baumit AntiSulfat 5 kg
Zużycie	0,5 kg/m ² - 0,8 kg/m ² (zależnie od zasolenia)

Opakowanie

Kanister 5 kg

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, przez okres 2 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt chronić przed temp. otoczenia powyżej 35°C i poniżej 5°C.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Obróbka

Istniejący, zasolony tynk skuć do wysokości ok. 1 m powyżej widocznego zasolenia; fugi wydrapać do głębokości ok. 2 cm. Produkt nanosić – pędzlem lub natryskując – na zasolone podłoże, w kilku warstwach. Najwcześniej 1 dzień po aplikacji środka odsalającego Baumit AntiSulfat można przystąpić do nanoszenia na podłoże obrzutki renowacyjnej Baumit. Po przebiegu technologicznej można przystąpić do tynkowania ścian tynkiem renowacyjnym Baumit.

Wskazówki

Temperatura w trakcie pracy (powietrza, podłoża i materiału) nie może być niższa od +5°C. Podczas prowadzenia prac, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy z roztworami.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.