



Baumit Baumacol FlexFlow

Wysokoelastyczna, rozplýwna zaprawa klejowa do płytek, klasa C2ES1

Korzyści

- skraci i ułatwia pracę
- grubowarstwowa
- wyrównuje podłogę i formuje spadki



Produkt

Wysokoelastyczna, rozplýwna zaprawa klejowa na bazie szarego cementu o wydłużonym czasie otwartym, do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.

Właściwości

Wysokoelastyczna, rozplýwna, wodo- i mrozoodporna, grubowarstwowa (do 20 mm) zaprawa klejowa o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia poprzeczne.

Przeznaczenie

Do przyklejania podłogowych płytek ceramicznych każdego typu, płytek gresowych oraz płyt z kamieni naturalnych. Szczególnie zalecana do płytek średniego i dużego formatu. Nadaje się do stosowania na podłożach odkształcalnych i o podwyższonych wymaganiach. Odpowiednia na balkony, tarasy i ogrzewania podłogowe. Pozwala na profilowanie niewielkich spadków i wypełnianie nierówności podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, w miejscach narażonych na trudne warunki użytkowania.

Dane techniczne

Produkt	
Klasyfikacja:	C2 E S1 wg PN-EN 12004:2002
Czas korekty:	do 10 min.
Min. grubość warstwy:	3 mm
Max. grubość warstwy:	20 mm
Czas otwarty:	do 30 min.
Czas dojrzewania:	ok. 5 min.
Czas obróbki:	do 4 godz.

Wariant(y)	Baumit FlexFlow 25 kg
Zużycie	ok. 1,5 kg/m ² /mm
Zapotrzebowanie wody	ok. 5,5 l/25kg - 6 l/25kg



Opakowanie

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Zaprawę można stosować na: beton, jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe i gipsowe (odpowiednio zagruntowane); możliwe stosowanie na płyty OSB oraz na stare płytki po zagruntowaniu Baumit SuperPrimer. Nie stosować na: metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania.
Przygotowanie podłoża	Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu, oraz zagruntować odpowiednim preparatem : w przypadku podłoży chłonnych - Baumit Grund, w przypadku podłoży niechłonnych - Baumit SuperPrimer.
Obróbka	Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata – zęby półokrągłe, kielnia, gąbka. Klejenie płytek dużego formatu : paca zęby – półokrągłe powyżej 10 mm. Wysypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody i mieszać przez ok. 2 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać ok.5 minut i ponownie przemieszać zaprawę. Używając odpowiedniej pacy zębatej, najlepiej o półokrągłych zębach, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką. Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem i podłożem uzyskujemy poprzez równomierne rozłożenie kleju i dobre dociśnięcie – zafiksowanie płytki. Wchodzenie i fugowanie można rozpocząć po min. 24 godzinach. Gotową posadzkę można obciążać po 3 dobach od przyklejenia płytek.
Wskazówki	Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin. Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C lub powyżej +25°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania! Nie dodawać żadnych innych materiałów! Nie moczyć ani podłoża ani płytek. Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho- wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.