

# Baumit IonitColor

Mineralna farba wewnętrzna poprawiająca jakość powietrza




**Korzyści**

- **więcej zdrowych jonów w powietrzu**
- **lepszy odpoczynek i regeneracja**
- **mniej pyłków, drobnego kurzu i aerozoli**

**Produkt**

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoparoprzepuszczalna mineralna farba wewnętrzna do ścian i sufitów. Bezzapachowa, bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników i środków konserwujących. Baumit IonitColor aktywnie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu, poprzez wytwarzanie naturalnych jonów. Antygrzybiczna. Do aplikacji ręcznej lub maszynowej. Dostępna w 66 odcieniach kolorów Ionit.

**Skład**

Specjalna mieszanka naturalnych minerałów, takich jak muskowit, kalcyt, kaolinit plus spoiwo organiczne i szkło wodne.

**Właściwości**

- Zwiększa ilość naturalnych jonów w powietrzu
- Oczyszcza powietrza poprzez redukcję pyłków, drobnego kurzu i aerozoli
- Wysoce odpona na szorowanie na mokro
- Bardzo dobra siła krycia
- Bezemisyjna, nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Antygrzybiczna
- Bez konserwantów

**Przeznaczenie**

Wysokiej jakości powłoka funkcyjna w postaci farby do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie wysoką skuteczność uzyskuje się stosując Baumit IonitColor w zestawie z masami szpachlowymi Baumit IonitFinish / Baumit IonitFino.

**Dane techniczne**

| Produkt | |
|---|---|
| Gestość: | 1,4 kg/dm³ |
| Kolory: | Baza w kolorze białym, 0010 Whitney + 65 kolorów wg. wzornika Baumit Ionit |
| Stopień połysku: | G4 głęboki mat |
| współczynnik kontrastu: | H10-Klasa 1 7 m²/l |
| Odporność na szorowanie: | R-Klasa 2 wg. PN-EN 13300 |
| Wartość pH: | ok. 11 |
| Współczynnik Sd: | 0,01 m |
| Czas schnięcia: | ok. 4 godz. - 6 godz. |

| Wariant(y) | Baumit IonitColor 5 l | Baumit IonitColor 14 l |
|---|---|---|
| Wydajność | ok. 20 m²/kubeł | ok. 56 m²/kubeł |
| Zużycie | ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu | ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu |

Podawane dane techniczne i charakterystyki stanowią wartości średnie. Ze względu na stosowanie naturalnych surowców

właściwości różnych partii mogą się nieznacznie różnić, co nie ma wpływu na jakość produktu.



Data aktualizacji
09-09-2026

**Baumit Sp. z o.o.**
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl

**Opakowanie**

Kubeł 5 l, 64 kub./pal. = 320 l
Kubeł 14 l, 32 kub./pal. = 448 l

**Przechowywanie**

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym pomieszczeniu, 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed mrozem! Chroń produkt przed temperaturami otoczenia powyżej 35°C, poniżej 5°C oraz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych! Otwarte pojemniki zamknąć zaraz po użyciu i zużyć w czasie do 2 tygodni.

**Gwarancja jakości**

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

**Bezpieczeństwo**

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

**Podłoże**

Podłoże musi być wolne od pyłu, suche, wolne od środków antyadhezyjnych i wykwitów. Luźne części i pył po szlifowaniu należy usunąć. Słabo przylegające lub niezwilżalne stare powłoki muszą być całkowicie usunięte. Otwarte łączenia tapet należy skleić, a wszelkie resztki kleju całkowicie usunąć.

**Produkt nadaje się do stosowania na następujące podłoża:**

- wszelkie tynki i podłoża mineralne, tynki gliniane
- beton
- płyty gipsowo-kartonowe, płyty Fermacell
- dobrze trzymające się powłoki z farby emulsyjnych, lateksowych, mineralnych lub silikatowych
- nośne tapety tekstylne, piankowe, typu Raufaser

**Nie stosować na:**

- powłoki lakierów i farb olejnych lub klejowych
- tworzywa sztuczne
- drewno i metal

**Przygotowanie podłoża**

Mocne, nowe i równomiernie chłonne podłoża, w tym Baumit IonitFinish i Baumt IonitFino, mogą być malowane bez dodatkowej obróbki. Silnie chłonne, szlifowane i porowate podłoża jak również tynki i szpachle zawierające gips, a także powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych należy odkurzyć i zagruntować preparatem Baumit MultiPrimer (rozcieńczenie 1:3 – 1:5 z czystą wodą) lub Baumit EasyPrimer (rozcieńczenie 1:1 - 1:2 z czystą wodą) - zależnie od chłonności podłoża.

**Obróbka**

Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać!
Farbę można nakładać ręcznie - za pomocą wałka lub pędzla, lub maszynowo poprzez natrysk w technologii Airless. Najlepiej stosować 2 warstwy farby. Warstwę podkładową, w zależności od podłoża malować farbą rozcieńczoną max. 5% dodatkiem czystej wody (przerwa technologiczna co najmniej 4 - 6 godzin dla temp. 20°C / 65% wilgotności względnej). Nakładać równomiernie na całej powierzchni. Pracować bez przerw, metodą „mokre na mokre" aby uniknąć widocznych połączeń kolejnych warstw. Baumit IonitColor można również aplikować poprzez natrysk w technologii Airless. W takim przypadku do rozcieńczania można użyć max. 5 % wody. Do natrysku zaleca się użyć dyszę o rozmiarze 0,017

Osłonić bezpośrednie otoczenie (powierzchnie) podczas aplikacji (szkło, ceramika, farby, klinkier, kamienie naturalne i metale). Ewentualne plamy farby zmyć natychmiast czystą wodą. Oryginalny odcień Baumit IonitColor powstaje dopiero po całkowitym wyschnięciu. Surowce mineralne stosowane w Baumit IonitColor są produktami czysto naturalnymi. W rezultacie czasami może się zdarzyć, że są one postrzegane jako grubsze ziarna w powłoce. Nie jest to w żadnym wypadku wada jakościowa, lecz niewielka nierównomierność optyczna, potwierdzająca naturalny charakter surowców produktu. Obciążenia mechaniczne powierzchni farby (np. zadrapania, przetarcia) mogą powodować pojawienie się widocznych smug. Farba IonitColor jest farbą mineralną i tego typu efekty potwierdzają naturalne pochodzenie produktu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Odznaczanie się miejsc w których dokonywano poprawek zależne jest od wielu czynników i jest nieuniknione.

**Budowa powłoki:**
Farba podkładowa:
W zależności od rodzaju i stanu podłoża oraz jego chłonności należy zastosować preparat Baumit EasyPrimer.
Powłoka pośrednia i końcowa:
Baumit IonitColor rozcieńczony maksymalnie 5 % czystej wody.

**Wskazówki**

Temperatura podłoża, materiału i otoczenia w czasie i bezpośrednio po wykonaniu prac, nie może być niższa niż +8°C. Chronić pomalowaną powierzchnię do czasu pełnego wyschnięcia. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają przewidziany czas schnięcia! Aby zachować specjalne właściwości farby, nie wolno jej mieszać z innymi produktami.



Data aktualizacji
09-09-2026

**Baumit Sp. z o.o.**
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z doku-mentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.



Data aktualizacji
09-09-2026

**Baumit Sp. z o.o.**
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl