

Baumit KlimaColor

Silikatowa farba wewnętrzna



- **wysoka paroprzepuszczalność, regulacja wilgotności**
- **bezemisyjna i pozbawiona rozpuszczalników**
- **bardzo dobra siła krycia**

Produkt	Wysokiej jakości, naturalna farba mineralna na bazie krzemianów, o bardzo dobrych właściwościach roboczych oraz wysokiej sile krycia. Do aplikacji wałkiem, pędzlem lub poprzez natrysk. Oddychająca, praktycznie bezzapachowa, przebadana na zawartość substancji szkodliwych.	
Skład	Szkło wodne potasowe stabilizowane związkami organicznymi (<5%), wypełniacze, dodatki, woda.	
Właściwości	Łatwa w użyciu, bezzapachowa farba silikatowa do wnętrz, o wysokim stopniu bieli i bardzo dobrej sile krycia. Możliwy natrysk za pomocą standardowych urządzeń hydrodynamicznych. Pozbawiona środków konserwujących, rozpuszczalników i amoniaku, nisko-emisyjna, dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska i nieszkodliwa dla zdrowia.	
Przeznaczenie	Wysokiej jakości farba wewnętrzna do ścian i sufitów. Posiada szczególnie dobre właściwości w zastosowaniu na tynkach i szpachlach mineralnych (takich jak np. Baumit KlimaWhite, KlimaFino, KlimaFinish), a także przy remontach i odnawianiu trwałych powłok mineralnych. Ze względu na bardzo wysoką paroprzepuszczalność doskonale nadaje się również do prac renowacyjnych w zakresie renowacji oraz ochrony zabytków.	
Dane techniczne	Klasa krycia:	Klasa H10: 1 (przy wydajności 5 m ² /l)
	Gęstość:	ok. 1,5 kg/dm ³
	Kolory:	wg wzornika Baumit Life, numery XXX5 – 9
	Stopień połysku:	G4 - mat
	Odporność na szorowanie:	Klasa R2
	Zawartość części organicznych:	< 5 %
	Wartość pH:	11
	Współczynnik Sd:	< 0,01 m
	Czas schnięcia:	Możliwość malowania po ok. 6h
	Zawartość LZO (VOC):	< 0,1 g/l
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:	ok. 5 - 10
	LZO - limit UE:	Kategoria A/a (Wb); 30 g/l

	KlimaColor 14 l
Wydajność	ok. 47 m ² /kubel (zależne od podłoża)
Zużycie	ok. 0,3 l/m ² przy dwukrotnym malowaniu



Opakowanie Kubel 14 l, 32 kub./pal. = 448 l

Przechowywanie Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym i nie narażonym na mróz miejscu, przez okres do 12 miesięcy. Należy zużyć w ciągu 14 dni od otwarcia opakowania. Chronić przed temperaturą otoczenia powyżej 35 °C i poniżej 5 °C oraz bezpośrednim nasłonecznieniem!

Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	<p>Podłoże musi być czyste, suche, niezmrożone, odpylone, nasiąkliwe, stabilne, pozbawione wykwitów i luźnych cząstek. Produkt przeznaczony do stosowania na wszelkie tynki i szpachle mineralne, oraz na inne materiały na bazie cementu. Wszelkie luźne części, ubytki, a także łuszczące się, stare powłoki (farby, kleje, olej, tłuszcz) należy usunąć. Tynki wapienne powinny być po procesie karbonatyzacji.</p> <p>Nie stosować na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ powierzchnie lakierowane ■ tworzywa sztuczne, ■ drewno
Przygotowanie podłoża	Podłoża związane, normalnie i równomiernie chłonne można pokrywać bez obróbki wstępnej. Podłoża silnie lub nierównomiernie chłonne, piaszczące się, porowate należy zagruntować preparatem Baumit SanovaPrimer lub Baumit EasyPrimer. Powierzchnię płyt gipsowo – kartonowych należy zagruntować preparatem Baumit EasyPrimer lub MultiPrimer. Należy uwzględnić zalecenia kart technicznych środków gruntujących.
Obróbka	<p>Przed nakładaniem farby należy dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Farbę KlimaColor nakładać równomiernie na całej powierzchni, za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk (dysza 0,021" - 0,026", ciśnienie 150-180 bar, kąt natrysku 40° - 50°). Nakładanie powinno odbywać się w 2 warstwach, z zachowaniem przerwy technologicznej na czas schnięcia wynoszącej ok 6 godzin.</p> <p><i>Warstwa podkładowa:</i> W zależności od rodzaju, stanu i chłonności podłoża, należy je wstępnie zagruntować preparatem Baumit SanovaPrimer, Baumit EasyPrimer lub MultiPrimer.</p> <p><i>Warstwa pośrednia:</i> Baumit KlimaColor rozcieńczona dodatkiem max 5% wody, lub max 10% Baumit SanovaPrimer.</p> <p><i>Warstwa wykończeniowa:</i> Baumit KlimaColor rozcieńczona dodatkiem max 5% wody lub Baumit SanovaPrimer. Nieprawidłowa konsystencja farby może powodować problemy z kryciem oraz przyczynić się do powstawania plam. Opakowania z różnych partii produkcyjnych należy ze sobą wymieszać, aby uniknąć różnic kolorystycznych. Nakładać metodą „mokre na mokre”, bez przerw, aby uniknąć widocznych połączeń kolejnych warstw.</p>
Wskazówki	Temperatura materiału i powietrza w czasie aplikacji i schnięcia farby musi wynosić co najmniej +8 °C. Ochronić bezpośrednie otoczenie (powierzchnie) podczas aplikacji (szkło, ceramika, lakier, klinkier, kamienie naturalne i metal). Nie mieszać z innymi produktami. Wysoka wilgotność i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, cały materiał potrzebny do wykonania obiektu należy zamówić z jednej partii produkcyjnej, natomiast kolejne dostawy wymieszać z wcześniej dostarczonym materiałem. Ewentualne plamy farby zmyć natychmiast czystą wodą. Nie zaleca się stosowania innych rozwiązań niż opisane w karcie technicznej.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.