

Baumit SilikonTop

Elastyczny tynk silikonowy z efektem perlenia



Korzyści

- **samozmywalny**
- **niskonasiąkliwy**
- **trwały i odporny na zabrudzenia**

Produkt

Gotowy do użycia, barwiony w masie tynk cienkowarstwowy na bazie żywic silikonowych. Dostępny w fakturze drapanej (baranek) lub rowkowej (kornik). Do nakładania ręcznego lub maszynowego.

Skład

Emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze mineralne, pigmenty, włókna, dodatki, woda.

Właściwości

- podwyższona odporność na zabrudzenia,
- zwiększona ochrona przed rozwojem glonów i grzybów,
- niska nasiąkliwość tynku,
- wysoka paroprzepuszczalność,
- łatwa aplikacja i fakturowanie,
- dostępny w szerokiej gamie kolorów Baumit Life,
- trwałe i stabilne kolory,
- sprawdzona od dekad receptura.

Przeznaczenie

Tynk do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych wypraw elewacyjnych na zewnątrz budynków. Przeznaczony jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń Baumit opartych na płytach styropianowych, wełnie mineralnej oraz płytach z pianki fenolowej, a także do stosowania na mineralnych podłożach budowlanych w budownictwie tradycyjnym i prefabrykowanym.

Dane techniczne

Produkt	
Gestość:	ok. 1,8 kg/dm^3
Kolory:	wg wzornika Baumit Life
Przyczepność:	> 0,3 N/mm^2
Przepuszczalność pary wodnej:	V1
Współczynnik przewodzenia ciepła λ:	ok. 0,700
Absorpcja wody:	W3

Wariant(y)	**Baumit SilikonTop 25 kg 1,5K**	**Baumit SilikonTop 25 kg 2K**	**Baumit SilikonTop 25 kg 3K**	**Baumit SilikonTop 25 kg 2R**
Wydajność	ok. 10 m^2/kubeł	ok. 8,6 m^2/kubeł	ok. 6,4 m^2/kubeł	ok. 9,6 m^2/kubeł
Uziarnienie	1,5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Zużycie	ok. 2,5 kg/m^2 (zależne od podłoża i techniki aplikacji)	ok. 2,9 kg/m^2 (zależne od podłoża i techniki aplikacji)	ok. 3,9 kg/m^2 (zależne od podłoża i techniki aplikacji)	ok. 2,6 kg/m^2 (zależne od podłoża i techniki aplikacji)

Data aktualizacji
21-09-2026

Baumit Sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl

Opakowanie

Kubeł 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg

Przechowywanie

Przechowywać w oryginanym opakowaniu, w przeznaczonym do tego suchym, chłodnym, dobrze wietrzonym i nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych miejscu, przez okres do 12 miesięcy. Produkt musi być chroniony przed temp. otoczenia powyżej 35°C i poniżej 5°C.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, niezamarznięte, odpylone, stabilne oraz wolne od wykwitów i luźnych cząstek. Przed nałożeniem tynku podłoże należy zagruntować podkładem Baumit UniPrimer (gruntowanie nie jest wymagane w przypadku nowo wykonanej warstwy zbrojonej z użyciem Baumit StarContact White lub Baumit PowerFlex).

Produkt można stosować na następujących podłożach:

- warstwę szpachlową zbrojoną siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń ,
- zacierane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
- beton i inne podłoża mineralne,
- stare, dobrze trzymające się farby i tynki silikatowe, mineralne i farby dyspersyjne,
- tynki gipsowe.

Produktu nie stosować na:

- powłoki lakierów i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne,
- świeże tynki wapienne.

Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją, podłoże musi być wstępnie przygotowane:

- powierzchnie obsypujące się należy oczyścić mechanicznie;
- pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej;
- powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg;
- stare, zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie;
- wykwity oczyścić mechanicznie;
- uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu zapraw szpachlowych;
- wszystkie podłoża muszą zostać zagruntowane podkładem Baumit UniPrimer (przerwa technologiczna 24 godziny).

Obróbka

Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikonowy. Tynk zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody. Tynk silikonowy nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać.
Struktura rowkowa: po krótkim przyschnięciu zacierać pacą plastikową wykonując ruchy koliste, poziome lub pionowe.
Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy.
Budowa powłoki:
1 x podkład Baumit UniPrimer (całopowierzchniowo i równomiernie)
lub
2 x podkład Baumit UniPrimer (na silnie chłonnych podłożach)
1 x tynk silikonowy Baumit SilikonTop

Tynk może być również aplikowany mechanicznie. Dla urządzenia Wagner PC 1030 zalecane są następujące parametry aplikacji: dysza: 6 mm, posuw: 1,5, ciśnienie powietrza: 1,5 bar.

Data aktualizacji
21-09-2026

Baumit Sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl

Wskazówki

W trakcie obróbki i schnięcia produktu temperatura powietrza, materiału i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa jak +25°C.

- W trakcie aplikacji, oraz świeżo wykonaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosując ochronne siatki na rusztowania) przez ok. 24 godz. od wykonania. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału.
- Kolor: Jednorodność barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. Przede wszystkim powierzchnie podziału elewacji (cień rusztowania), niejednorodność podłoża (struktura, chłonność) ewentualnie zmienne warunki atmosferyczne mogą powodować różnice wybarwienia (plamy). W przypadku stosowania produktów z różnych partii produkcyjnych (ew. z różnymi datami produkcji)- należy je dokładnie wymieszać przed rozpoczęciem prac. Przy mechanicznym obciążeniu (potarcie, zadrapanie) powierzchni powłoki tynkarskiej, możliwe jest w tym miejscu wystąpienie widocznej zmiany odcienia koloru (z uwagi na załamanie się wypełniacza). Nie stanowi to wady i nie wpływa na funkcjonalność i jakość produktu.
- Piaski w tynkach elewacyjnych Baumit są pochodzenia naturalnego. Może się zdarzyć, że w produkcie gotowym widoczne będą pojedyncze, ciemniejsze ziarna. Nie jest to wada jakościowa produktu, a jedynie cecha wizualna, świadcząca o naturalnym charakterze i właściwościach stosowanych surowców, z których wykonywane są tynki elewacyjne Baumit.
- Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada właściwości chroniące przed atakiem grzybów i glonów. Działanie zapobiegawcze i opóźniające może jednak nie zostać osiągnięte w krytycznych warunkach środowiskowych (podwyższona wilgotność, opady atmosferyczne, bliskość zbiorników wodnych, zielonej okolicy, w pobliżu lasu, zieleni, drzew i innej roślinności). Stała ochrona przed glonami i/lub grzybami nie może być zagwarantowana.
- Środki ostrożności: patrz Karta charakterystyki.
- Wskazówki bezpieczeństwa: W czasie wykonywania prac należy chronić oczy i skórę oraz odpowiednio zabezpieczyć najbliższe otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczególności powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia natychmiast usunąć przy pomocy dużej ilości wody, nie czekając na ich wyschnięcie. Po zakończeniu tynkowania- natychmiast oczyścić wodą narzędzia używane do pracy.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z doku-mentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

Data aktualizacji
21-09-2026

Baumit Sp. z o.o.
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 G
www.baumit.pl - info@baumit.pl